



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:TL226-202633

样品名称 MW EP PAINT 内墙乳胶漆

型号规格 优等品

委托单位 上海宫肋百邦新型建材有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：TL22-202715

报告编号：TL226-202633
第1页 共2页

委托单位	上海宫肋百邦新型建材有限公司	联系方式	13916808389
单位地址	上海市松江区九新公路58弄嘉和阳光大厦16号206室	委托日期	2020年11月04日
样品名称	MW EP PAINT 内墙乳胶漆	样品编号	TL22-202715-01
生产单位	四川同创百邦新材料科技有限公司	生产日期	--
型号规格	优等品	批 号	--
样品数量	2kg	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2020年11月04日
样品状态	白色粘稠液体		
判定依据	GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验日期	2020年11月09日~2020年11月19日	签发日期	2020年12月07日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	<p>本样品物理性能符合GB/T 9756-2018中规定的优等品技术指标。检验结果见汇总页。</p> <p style="text-align: right;">检验机构（盖章）</p>		
备 注	--		



批准：胡晓珍

胡晓珍

审核：徐宴华

徐宴华

编制：陈琪侦

陈琪侦

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：TL22-202715

报告编号：TL226-202633
第2页 共2页

检测结果汇总

序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	在容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	GB/T 9756-2018	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	GB/T 9756-2018	合格
3	低温稳定性（3次循环）	不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格
4	低温成膜性	5°C成膜无异常	5°C成膜无异常	GB/T 9756-2018	合格
5	涂膜外观	正常	正常	GB/T 9756-2018	合格
6	干燥时间（表干），h	≤2	<2	GB/T 1728-1979(1989)	合格
7	对比率(白色和浅色)	≥0.95	0.95	GB/T 23981-2009	合格
8	耐碱性（24h）	无异常	无异常	GB/T 9756-2018	合格
9	耐洗刷性，次	≥6000	6000次通过	GB/T 9756-2018	合格

说明

应委托单位要求：
1、序号1-9项按GB/T 9756-2018中面漆优等品进行全性能判定。

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2019

- 声明：
- 1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
 - 2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
 - 3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
 - 4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
 - 5、送样检验结果仅对来样负责。