



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350



# 检验检测报告

报告编号:TL226-202729

**样品名称** MW SAHARAART 砂壁质感漆

**型号规格** 外墙用

**委托单位** 上海宫肋百邦新型建材有限公司

**检验类别** 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350

## 国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：TL226-202729

委托编号：TL22-202717

第1页 共2页

委托单位	上海宫肋百邦新型建材有限公司	联系方式	13916808389
单位地址	上海市松江区九新公路58弄嘉和阳光大厦16号206室	委托日期	2020年11月04日
样品名称	MW SAHARAART 砂壁质感漆	样品编号	TL22-202717-01
生产单位	四川同创百邦新材料科技有限公司	生产日期	--
型号规格	外墙用	批号	--
样品数量	底：1kg 中：3kg 面：1kg	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2020年11月04日
样品状态	底：黄色粘稠液体 中：淡黄色砂粒膏状 面：乳白色液体		
判定依据	JG/T 24-2018 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验日期	2020年11月06日~2020年12月19日	签发日期	2020年12月21日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	<p>本样品物理性能符合JG/T 24-2018中外墙型规定的技术指标。检验结果见汇总页。</p> <p style="text-align: right;">检验机构（盖章）</p>		
备 注	--		



批准：胡晓珍

审核：徐宴华

编制：胡先悦

# 国家建筑工程材料质量监督检验中心

## 检验检测报告

检验类别：普通送样  
委托编号：TL22-202717

报告编号：TL226-202729  
第2页 共2页

检测结果汇总						
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定	
1	容器中状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	JG/T 24-2018	合格	
2	施工性	施涂无障碍	施涂无障碍	JG/T 24-2018	合格	
3	干燥时间（表干），h	≤4	<4	GB/T 1728-1979(1989)	合格	
4	初期干燥抗裂性	3h无裂纹	3h无裂纹	JG/T 24-2018	合格	
5	低温稳定性（3次循环）	不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格	
6	热贮存稳定性（15d）	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	JG/T 24-2018	合格	
7	吸水量（2h），g	≤2.0	0.2	JG/T 157-2009	合格	
8	耐水性	96h无异常	96h无异常	JG/T 24-2018	合格	
9	耐碱性	96h无异常	96h无异常	JG/T 24-2018	合格	
10	涂层耐温变性（5次循环）	无异常	无异常	JG/T 24-2018	合格	
11	耐沾污性，级	≤2	2	GB/T 9780-2013	合格	
12	粘结强度	标准状态，MPa	≥0.60	0.68	JG/T 24-2018	合格
		冻融循环（5次循环后），MPa	≥0.40	1.03		合格
13	柔韧性	直径50mm无裂纹	直径50mm无裂纹	GB/T 1748-1979(1989)	合格	
14	耐人工气候老化性	600h涂层不开裂、不起鼓、不剥落，粉化0级，变色≤1级	609h涂层不开裂、不起鼓、不剥落，粉化0级，变色0级	GB/T 1865-2009	合格	
说明		应委托单位要求： 1、试板制备：一道底漆（涂布量：0.15kg/m <sup>2</sup> ），一道中涂，一道面漆（涂布量：0.2kg/m <sup>2</sup> ）。 2、序号1-14项按JG/T 24-2018中外墙型进行全性能判定。				

（本报告内容结束）

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2019

- 声明：
- 1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
  - 2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
  - 3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
  - 4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
  - 5、送样检验结果仅对来样负责。